FICHE TECHNIQUE

Polypropylène alvéolaire

DHK Châtelineau
info@dhk.be
071/24.33.50

Inscrivez-vous sur notre
E-shop via ve lien :
https://my.dhk.be/

Description : polypropylène alvéolaire en copolymère extrudé

Produit	Traitement*	Epaisseur (mm)	Poids gr/m²	Densité	Couleur
Akyplac®	**Corona**	**3,5± 0,2**	**600±60**	**0,21**	**Blanc // bicolore 1 coté blanc – 1 coté gris**

*autre sur demande

Transmission lumineuse

	Akyplac® standard	Akyplac® BICOLORE
Transmission lumineuse DIN 5036	6 %	0 %

Article

	Dimension (mm)	Tolérance
Largeur	2000	+/- 2 mm
Longueur	3000	0/+16 mm
Equerrage		5 mm / m

Données logistiques

Nr de pièce/palette	250
Dimension de la palette	2050 x 3050 x 1045
Protection	Palette bois + PC fond et couvercle + PP Cornières + PE film
Stockage	intérieur, au sec, 1 palette sur 1 maxi

Traitement

	Méthode	Unité	Valeur	Résultat
Corona	Feutre Sherman	mN/m	≥ 38	3 mois
Antistatique	Sur demande			
Retardant feu	Sur demande			
UV traitement	Sur demande			

Impression

	2 faces	1 face
Offset UV		
Sérigraphie UV	X*	X
Numérique UV	X*	X

Afin de mieux protéger les résultats d'impression, nous recommandons d'appliquer un vernis supplémentaire sur la surface imprimée.
* Impression 2 faces est techniquement possible, mais les résultats d'impression dépendent de l'image à imprimer; à tester

Transformation

- collage
- découpe (guillotine, emporte-pièce, laser, couteau, table de découpe)

Les informations contenues dans ce document sont indicatives et non contractuelles. Le Producteur se réserve la possibilité de faire évoluer le produit et les caractéristiques techniques afférentes. Ces informations données de bonne foi ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part pour des conditions d'emploi spécifiques.

DHK GROUP
DHK Châtelineau
info@dhk.be
071/24.33.50
DHK E-SHOP
Inscrivez-vous sur notre E-shop via ve lien :
https://my.dhk.be/